



BAUTECH MIP SBS 45-PG

IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO

DESCRIPCIÓN

BAUTECH MIP SBS 45-PG ES UNA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA EN FORMA DE MANTO MULTICAPA, A BASE DE ASFALTO MODIFICADO CON RESINA DE ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO (SBS) DE 4.5 mm DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA DE POLIÉSTER DE ALTO GRAMAJE Y ACABADO DE GRAVILLA DE COLOR PIGMENTADA EN COLORES CERÁMICOS A LA ALTA TEMPERATURA.

USOS

BAUTECH MIP SBS 45-PG SE EMPLEA:

- COMO MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EN TODAS LAS AZOTEAS CON SUS DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES.
- PARA IMPERMEABILIZAR OBRAS NUEVAS, REPARACIÓN O MANTENIMIENTO.

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **BAUTECH MIP SBS 45-PG**:

- TIENE GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE DEBIDO AL MODIFICADOR DEL ASFALTO.
- MANTIENE SUS PROPIEDADES AÚN EN TEMPERATURAS EXTREMAS LAS CUALES PUEDEN FLUCTUAR ENTRE LOS 100 °C Y MENOS 20°C..
- VIENE CON ACABADO INTEGRADO DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, QUE LO LIBRA DE MANTENIMIENTO.
- ES DE APLICACIÓN FÁCIL, RÁPIDA Y LIMPIA.
- PERMITE UN MEJOR CONTROL EN LOS AVANCES DE OBRA.
- IMPERMEABILIZA EN FORMA DEFINITIVA CON UNA CAPA UNIFORME.
- ES FLEXIBLE.
- ESTÁ DISEÑADO PARA RESISTIR MOVIMIENTOS TÉRMICO-ESTRUCTURALES.

RECOMENDACIONES

APLIQUE EN ZONAS LIBRES DE TRÁNSITO.
TENGA CUIDADO DE NO SOBRE-CALENTAR LA MEMBRANA AL COLOCARLA.
TRATE PREVIAMENTE TODOS LOS DETALLES COMO: GRIETAS, CHAFLANES, BAJADAS DE AGUA, ETC..

BAUTECH MIP SBS 45-PG DEBE QUEDAR UNIFORMEMENTE ADHERIDO Y PERFECTAMENTE SELLADO ENTRE LIENZO Y LIENZO PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA.

APLICACIÓN

LAS SUPERFICIES A IMPERMEABILIZAR DEBEN ESTAR LIMPIAS, SIN POLVO, GRASAS Y ACEITES, CON PENDIENTES ADECUADAS, BAJADAS DE AGUA SUFICIENTES, SIN RUGOSIDADES NI SALIENTES PUNTIAGUDAS.

SELLE GRIETAS CON **BITUCEMENT**, APLIQUE **HIDROBAU** O **PRIMARIO BITUBAU** EN TODA EL ÁREA Y DEJE SECAR POR LO MENOS 6 hrs..

COLOQUE **BAUTECH MIP SBS 45-PG** POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN DE LA PARTE INFERIOR DE LA MEMBRANA CON SOPLETE DE GAS BUTANO PARA ADHERIRLO SOBRE LA SUPERFICIE TRATADA, EMPEZANDO POR LA PARTE INFERIOR DE LA PENDIENTE, HACIENDO TRASLAPES DE 10 cm., ENTRE LIENZO Y LIENZO, TANTO EN SU UNIÓN HORIZONTAL COMO VERTICAL, TENIENDO CUIDADO EN EL SELLADO DE ESTOS TRASLAPES.

PARA UN ACABADO UNIFORME, RIEGUE GRAVILLA DEL ACABADO EN LOS CORDONES DEL ASFALTO CALIENTE QUE SOBRESALE DE LOS TRASLAPES.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

UN ROLLO DE 10m./1m. RINDE 8.8m² ANTES DE RECORTES Y DETALLES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN

ROLLO DE 1m DE ANCHO x 10m DE LARGO CON ACABADO INTEGRADO DE GRAVILLA EN COLORES BLANCO O ROJO Y EN ESPESOR DE 4.5 mm..

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

- **BAUTECH MIP SBS 45-PG** DEBE ALMACENARSE EN UN LUGAR FRESCO, SOBRE TARIMA, ESTIBADO EN FORMA VERTICAL Y BAJO TECHO.
- AÚN CUANDO **BAUTECH MIP SBS 45-PG** NO TIENE CADUCIDAD ES RECOMENDABLE ROTAR INVENTARIOS PARA NO ALMACENARLO MAS DE SEIS MESES.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR		mm.	4.5
DIMENSION DE ROLLO		m	10X1
COBERTURA		m²	8.8
PESO / ROLLO		Kg.	52
REFUERZO		POLIESTER (180) g/m²	
ACABADO SUPERIOR		GRAVILLA ROJO / BCO	
ACABADO INFERIOR		POLIETILENO	
TEMPERATURA REBLANDECIMIENTO		°C	130
FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA		°C	-20
PERMEABILIDAD AL VAPOR			PASA
RESISTENCIA A LA TENSION	LONG	Kg/cm.	18.0
	TRANS.	Kg/cm.	12.5
ELOGACION A LA RUPTURA	LONG	%	50
	TRANS.	%	50

****SI REQUIERE MEMBRANAS PREFABRICADAS APP FAVOR DE COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.**

NOTA:

LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO. LAS INSTRUCCIONES QUE DAMOS EN LA PRESENTE INFORMACIÓN TÉCNICA ESTÁN BASADAS EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA, PERO COMO LOS MÉTODOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS EN QUE SE APLICARÁN ESTOS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, ES ACONSEJABLE QUE LOS USUARIOS REALICEN PRUEBAS PREVIAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ANTE CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO **BAUTECH**.

